



# ADECO<sup>®</sup> KALCIJUMOVA MAST

### Opis proizvoda:

Vodootporna hidratizirana kalcijumova mast proizvodi se u dve gradacije: NLGI 2 i NLGI 3. Izuzetno kvalitetna mast zahvaljujući svojim radnim karakteristikama se može koristiti u temperaturnom rasponu od -25 °C do 65 °C. Posедуje odličnu otpornost na vodu, dobra niskotemperaturna svojstva i vrlo dobru pumpabilnost.

### Namena:

Kalcijumova mast se preporučuje za podmazivanje kotrljajući i klizni ležajeva, pumpi za vodu, klizni staza, zglobova, elektromotora, mašinski sklopova u svim industrijskim granama. Može se koristiti i za podmazivanje motornih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i drugih transportnih sredstava.

### Glavne prednosti:

- Odlična mehanička i oksidaciona stabilnost - mogućnost univerzalne primene;
- Dobra prionljivost i čvrstoća mazivog filma, što garantuje visoku sigurnost podmazivanja i dug eksploatacioni vek podmazivanih sklopova;
- Dobra niskotemperaturna svojstva;
- Odlična antikorozivna svojstva;
- Odlična otpornost na vodu;
- Vrlo dobra pumpabilnost.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristike, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>		<i>Metoda</i>
NLGI gradacija	2	3	-
Izgled	Homogena, svetlo smeđa mast		Vizuelno
Tip sapuna (ugušćivača)	Kalcijumov sapun		-
Penetracija na 25 °C, 1/10mm	265 – 295	220 – 250	ASTM D 217
Promena penetracije valjanjem, max %	10		ASTM D 1831
Tačka kapanja, °C	95	100	ASTM D 566
Temperaturni interval primene, °C	- 25 do + 65		-
Korozija Cu trake, 3h, 100 °C	1a		ASTM D 4048
Sadržaj vode, %	1		ASTM D 95

### Odgovara specifikacijama:

ISO 6743-9: L -XBAHA 2/L-XBAHA 3; DIN 51502: K2C-25/K3C-25; ГОСТ-1033-79.

**Pakovanje:** 800 g, 5 kg, 15 kg, 180 kg